

Malingsvejledning til Troldekt akustikplader

MALING AF TROLDTEKT AKUSTIKPLADER

Når du skal male Troldekt akustikplader, er der forskel på, om du skal male ubehandlede naturplader eller plader, der er leveret fabriksmalede fra Troldekt A/S. Og endnu vigtigere er dit valg af malings-type og -farve.

Til fabriksmalede Troldekt plader skal du bruge en vandopløselig silikat maling. Sammensætningen af den nye maling skal være kompatibel med den eksisterende, hvilket vil sige, at den skal være af samme kvalitet og beskaffenhed i forhold til specifikation og egnethed.

Brug udelukkende malingsstyper, der er testet for skadelige stoffer.

Vi har følgende anbefalinger til de forskellige pladetyper:

1. Hvid maling på hvide fabriksmalede Troldekt plader

Anbefalet malingsstype:
Vandbaseret styren akrylmaling
Påføringsmængde:
Ca. 350 g/m² i et lag.

2. Øvrige farver på Troldekt fabriksmalede plader

Anbefalet malingsstype:
Vandbaseret styren akrylmaling
Påføringsmængde:
Ca. 350 g/m² i et lag.
Skal den nye maling dække en kontrastfarve, kan det være nødvendigt med en større mængde maling.

3. Hvid maling på ubehandlede Troldekt naturplader

Anbefalet malingsstype:
Vandbaseret styren akrylmaling
Påføringsmængde:
Ca. 525 g/m² i to lag.

4. Øvrige farver på ubehandlede Troldekt naturplader

Anbefalet malingsstype:
Vandbaseret styren akrylmaling
Påføringsmængde:
Ca. 525 g/m² i minimum to lag.

GENEREL VEJLEDNING OG Udstyr til påføring af maling

Påfør malingen med en airless malings-sprøjte. For at sikre, at malingen dækker tilstrækkeligt, bør du påføre hvert lag maling fra forskellige vinkler/retninger. Påfør malingen med lette bevægelser og vær opmærksom på ikke at lukke fiberstrukturen helt til med ansamlinger af maling. Når du påfører 2 lag maling er det vigtigt, at det første lag er helt tørt, før det næste lag påføres.

Når du skal male Troldekt plader, der allerede er monteret, bør du løbende tjekke malingsprocessen for at sikre, at du opnår et ensartet resultat. Følg producentens anvisninger for brug af udstyr nøje.

På mindre overflader, eller ved opfriskning af maling med samme farve, påføres malingen lettest med en malerulle.

Sørg altid for, at hullerne i pladens overflade ikke bliver tilstoppede med maling. Mal kanterne med samme farve som pladens overflade

FORHOLDSREGLER TIL BESKYTTELSE AF TILGRÆSENDE OVERFLADER, GULVE ETC.

Tilgrænsende overflader, vinduer og gulve skal dækkes omhyggeligt. Brug vand til at fjerne spildt maling, mens det stadig er vådt. Indtørret maling kan kun fjernes med malings-fjerner, hvilket kan skade overfladen.

SIKKERHEDSINFORMATION

Du bør altid omhyggeligt læse informationer vedrørende beskyttelsesforanstaltninger beskrevet i malingsproducentens sikkerhedsdatablade. Her vil det fremgå, om du skal beskytte hoved, øjne, åndedrætsorganer og hud ved brug af maske, sikkerhedsbriller, handsker og hensigtsmæssigt arbejdstøj.

REPARATIONSMALING

Til at dække monteringskrammer eller lignende anbefaler vi Troldtekt reparationsmaling, som fås på spraydåse (400 ml) i standardfarven hvid 101. Følgende standardfarver fås desuden i plastdåse (250 ml): hvid 101, grå 202, grå 208 og sort 207.

Desuden fås specialfarver i plastdåse (250 ml) i forbindelse med bestilling af Troldtekt plader malet i samme specialfarve. Har du tilpasset Troldtekt plader eller f.eks. skåret en fas-kant, kan der være behov for en lidt større mængde reparationsmaling. Reparationsmaling i 2,5 ltr. spande fås i standardfarverne hvid 101, grå 202, grå 208 og sort 207. Ved bestilling af Troldtekt plader i specialfarver kan der bestilles tilsvarende reparationsmaling i 2,5 ltr. spande.

Dette informationsblad er udarbejdet på baggrund af den seneste viden på området og er udelukkende vejledende.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk

Tekniske data

PRODUKTET – TROLDTEKT AKUSTIK

Troldtekt akustik er træbetonplader fremstillet af træ og cement. Produktet består af grantræ, der er høvlet til træuld og blandet med cement. Det er også muligt at få Troldtekt baseret på PEFC-certificeret træ, der sikrer bæredygtig skovdrift. Troldtekt kan overfladebehandles, men anvendes

ofte ubehandlet (lys natur og grå natur). På grund af materialets natur vil farvevariationer forekomme. Disse farvevariationer ses tydeligst på de grå plader, hvor det udelukkende er cementen, som giver Troldtekt den grå farve. Faktorer, der har indflydelse på farvevariationer, er bl.a.

vand/-cement-forhold, træets vandindhold, udtøringshastighed, damphærdning og hærdefugtighed.

PRODUKTNORMER, MÆRKNINGER OG CERTIFICERINGER

MK-godkendelse

En MK-godkendelse er dokumentation for, at produkterne lovligt må anvendes i henhold til lovgivningen i Danmark. Troldtekt produkterne er MK-godkendte og opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materiale og klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædning. Godkendelsen er baseret på de Troldtekt skruer og beslag, der er anvendt i forbindelse med brandafprøvningerne. Derfor har godkendelserne også kun gyldighed, når man anvender originale Troldtekt skruer og beslag eller tilsvarende.

CE-mærkning

CE-mærkning af byggematerialer er lovpligtig i EU. CE-mærket angiver, at det er lovligt at sælge den pågældende byggevare, og at byggevaren er i overensstemmelse med den produktstandard, som mærket refererer til. Troldtekt produkterne er CE-mærket, og sammen med mærkningen angiver vi:

Producentens navn:

Troldtekt A/S

Certifikatnumre:

0615 – CPD – 222958G

0615 – CPD – 804474G

Produktstandardens nummer:

EN 13168 og EN 13964

Deklaration:

Se produktdata på side 2

Andre godkendelser

Indeklima mærkning: Troldtekt er indeklima-mærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

Boldskudssikkerhed: En lang række konstruktioner med Troldtekt akustik er afprøvet og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller i henhold til "Prüfung der Ballwurf-

sicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele". Også i EN 13964 indgår boldskudssikkerhed som en parameter, og her er Troldtekt er klassificeret som Klasse 1A.

Udenlandske godkendelser:

Sitac – Sverige

Nemko – Norge

Komo – Holland

Abz – Tyskland

Lysreflektion

Lysrefleksionen for forskellige typer Troldtekt plader (målt af DELTA Lys og Optik):

Troldtekt hvid 101	70,8 %
Troldtekt lys natur	55,2 %
Troldtekt grå natur	26,3 %

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Troldtekt plader kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring sammen med øvrige overflader – og i øvrigt efter behov. Let rengøring af pladerne kan nemt klares med en støvsuger med børstemundstykke. Er det ikke nok med støvsugning, kan du tørre

pladerne af med en hårdt opvredet klud. Hvis du senere ønsker at male Troldtekt loftet, kan du bruge en langhåret malerrulle eller en håndsprøjte. Vandbaseret maling forringer ikke pladernes lydabsorberende egenskaber.

BORTSKAFFELSE

Det er vigtigt at sortere Troldtekt affald, så skruer, søm og andre materialer ikke bliver blandet med træbeton-affaldet. Det er også vigtigt, at frasortere eventuelle rester af påklæbet mineraluld, tagpap og lignende. Mineralulds-affald anbefaler vi, at du afleverer til deponi. Sorteret Troldtekt affald kan du aflevere på genbrugsstationerne til for-

brænding eller til kompostering. Troldtekt affald er velegnet til at indgå i komposteringsprocesser, hvor den høje andel kalk (CaO: ca. 34 vægt% VS) medvirker til en fremskyndelse af komposteringsprocessen, og fiberstrukturen forbedrer kompostkvaliteten. Troldtekt affald kan også afbrændes i genbrugsstationernes

forbrændingsanlæg, hvor materialet bidrager til forbrændingen (nedre brændværdi ca. 1000 kcal/kg VS). For yderligere oplysninger – se bortskaffelses-anvisning på www.troldtekt.dk.

TOLERANCER

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Troldtekt er et naturmateriale, og selve materialesammensætningen – træuld og cement – vil føre til små variationer i pladerne. Plademål og -vægte holder sig inden for den angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 +/- 5 % relativ fugtighed. U hensigtsmæssig opbevaring og manglende

akklimering kan dog medføre, at pladerne ændrer mål og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger monterings-, opbevarings- og akklimeringsforskrifterne nøje.

PRODUKTDATA

I skemaet herunder er angivet de tolerancer, som vi deklarerer i henhold til EN13168, som er normen for træbeton og tolagsplader med træbeton samt EN 13964, som er normen for nedhængte lofter.

Egenskaber:

MÅL	
Tykkelse (mm)	25/35/50
Bredde (mm)	600
Længde (mm)	600/1200/2000/2400
Vægt (kg/m ²)	9,7/12,0/15,0

TOLERANCER	
Længde (mm)	±1,5
Bredde (mm)	±1,0
Tykkelse (mm)	±1,5
Vægt %	±10
Vinkelrethed (mm)	±≤2
Planhed (mm)	±≤3

VARME	
Lambda-værdi W/m·K	0,072

* Ingen målbar formaldehydemission

BRAND	
Reaktion på brand	B/s1/d0
Beklædningsklasse	1
Materialeklasse	A

SLAGFASTHED	
Boldskudssikkerhed	1A

STOFFER	
Chlorid	≤0,35
Formaldehyd	E1*

INDEKLIMA	
Afgasning	10 døgn
Partikelafgivelse	lav

STANDARD	
Deklareret efter	EN 13168 EN 13964

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk